OTTINGER
PROFESSIONAL

FASSADEN SPACHTEL



шпаклевка
готовая
акриловая

кг фасовка:
5, 25

гарантия защиты
на долгие годы

отличная
паропроницаемость,
улучшает сцепление

экологически
безопасна

эффект: укрепление, заполнение

степень блеска: матовая

плотность: 1,8 кг

инструмент: кисть, валик, распылитель

НАЗНАЧЕНИЕ

Готовая к применению высокоэластичная фасадная универсальная шпатлевка для финишного выравнивания поверхностей под окраску, декоративные покрытия. Получаемое покрытие является атмосферостойким, стойким к механическим воздействиям, обладает высокой эластичностью, влагостойкостью и проницаемостью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для работ по минеральным основаниям: гипсокартону, штукатурке, бетону, и пр., а также старым поверхностям, окрашенным дисперсионными красками. За счёт допустимой толщины слоя до 3 мм, отлично подходит в качестве заполнителя швов в гипсокартонных перегородках и для ремонта незначительных повреждений на оштукатуренных и окрашенных поверхностях

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Производить работы при температуре воздуха: дневных не ниже +10°С, ночных +5°С и отсутствие осадков (дождь, снег). Поверхность под шпатлевание должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи и отслоений. Основы, покрытые алкидными и масляными красками, зашкурить, загрунтовать. Для выравнивания впитывающей способности, минеральные основания следует загрунтовать специальным грунтом OTTINGER MittelGrund Konzentrat.

НАНЕСЕНИЕ

Ручное нанесение производится стандартным способом. Материал наносится тонким ровным слоем при помощи кельмы или специального широкого шпателя. Разбавление продукта не требуется.
При механизированном нанесении можно использовать любые аппараты для безвоздушного нанесения, с производительностью 4 л/мин. Нанесите слой шпатлёвки на основание и разгладьте шпателем. Рекомендуется применять профессиональные заглаживающие шпатели на телескопической штанге. Каждый последующий слой шпатлёвки следует наносить после полного высыхания предыдущего слоя. При механической шлифовке зашпатлеванной поверхности, применять наждачную бумагу/сетку от Р120 до Р240. Максимальный слой за один проход - до 3 мм.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в недоступном для детей месте, в плотно закрытой таре, вдали от обогревательных приборов, избегая попадания прямых солнечных лучей, при температуре +5°С до +30°С. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, тщательно перемешать.

OTTINGER
PROFESSIONAL

FASSADENSPACHTEL

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
24 месяца со дня изготовления при условии соблюдения требований транспортировки и хранения, указаний о применении. Дату изготовления и номер партии сотрите на упаковке.

СОСТАВ
Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, наполнителей, функциональных добавок, воды.

РАСХОД
от 250 г/м2, в зависимости от типа поверхности и способа нанесения.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
При температуре (20+/+2) С и относительной влажности воздуха 65% 6-24 часа в зависимости от толщины слоя, температуры, влажности, свойств рабочей поверхности. Полный набор прочности и водостойкости достигается через 14 дней после нанесения.

УХОД ЗА ИНСТРУМЕНТОМ
По окончании шпаклёвочных работ инструмент промывают водой или мыльные раствором.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Пожаровзрывобезопасен. Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. При работе использовать средства индивидуальной защиты: респиратор, перчатки, очки.

Пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта, включая цвет и совместимость с основанием. Производитель не несет ответственности за неправильное использование продукта, а также за его применение в других целях и условиях, не предусмотренных этим описанием.

ТУ 2313-002-43659241-98

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ООО «Карбон», РФ, УР, 426039, г.Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 208, тел./факс: +7 (3412) 655-555

ПРОИЗВЕДЕНО ПО ЗАКАЗУ
ООО «Оттингер Рус», РФ, 236016, г. Калининград, ул. 9 апреля, д. 86а, тел.: +7 (4012) 640-940

Внимание! Содержит смесь 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он, 2-метил-Н-изотиазол-3-он (3:1). Может вызвать аллергическую реакцию. Держать в месте не доступном для детей. Избегать вдыхания паров при распылении. Пользоваться защитными перчатками. При попадании на кожу: промыть водой и мылом. При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу. Удалить содержимое, упаковку согласно местному законодательству.

ottinger-lab.ru